

TO :

ATTN :

FROM : **MASTERSTONE DK Sp. Z o.o.**

DATE : środa, 19 maja 20210

Page 1 of 1

Poniżej parametry fizyko – chemiczne dla materiału Nero Marikana (Afryka) :
Dane poglądowe

Gęstość: 2,975 g/cm³

Wytrzymałość na ściskanie : 285 MPa

Wytrzymałość na zginanie: 24 MPa

Nasiąkliwość: 0,04 %

Porowatość: 0,17 %